

OBTENCION DE γ - BUTIROLACTONA SOBRE CATALIZADORES DE NIQUEL: INFLUENCIA DEL SOPORTE.

Camilo I. Meyer, Silvina A. Regenhardt, Alberto J. Marchi y Teresita F. Garetto*

GICIC (Grupo de Investigación en Ciencia e Ingeniería Catalíticas)/ INCAPe/Universidad Nacional del Litoral/Facultad de Ingeniería Química. Santiago del Estero 2654, 3000, Santa Fe, ARGENTINA.
tgaretto@fig.unl.edu.ar

Palabras Claves/Key words: hidrogenación-hidrogenólisis-catalizadores de Ni- γ -butirolactona /hydrogenation-hydrogenolysis-Ni-based catalysts- γ -butyrolactone

Resumen

La hidrogenación en fase de gas de anhídrido maleico para obtener γ -butirolactona se estudió empleando catalizadores de Ni soportado sobre SiO_2 , $\text{SiO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3$, Al_2O_3 y zeolita H-BEA. Los catalizadores preparados fueron caracterizados por adsorción de N_2 a -196°C (Sg), difracción de rayos X (DRX), reducción a temperatura programada (RTP) y quimisorción de H_2 . La reacción se llevó a cabo a 170 °C y 220 °C en un reactor de lecho fijo que opera a presión atmosférica. En base a la caracterización de los precursores y catalizadores se estableció que el grado de interacción Ni^{2+} -soporte varía según el orden: $\text{Ni}/\text{Al}_2\text{O}_3 > \text{Ni}/\text{HBEA} > \text{Ni}/\text{SiO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3 > \text{Ni}/\text{SiO}_2$. Todos los catalizadores resultaron activos en la hidrogenación de anhídrido maleico a anhídrido succínico. Sin embargo, la actividad hidrogenolítica y la estabilidad del níquel varía según el grado de interacción Ni^{2+} -soporte. $\text{Ni}/\text{Al}_2\text{O}_3$ y $\text{Ni}/\text{zeolita H-BEA}$ resultaron activos en la hidrogenólisis del anhídrido succínico a γ -butirolactona pero fueron poco estables. Por el contrario, Ni/SiO_2 y $\text{Ni}/\text{SiO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3$, con un grado de interacción Ni^{2+} -soporte medio o bajo, resultaron más estables que los anteriores. Además, $\text{Ni}/\text{SiO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3$ fue el catalizador que presentó el mayor rendimiento y selectividad a γ -butirolactona, especialmente cuando la reacción se llevó a cabo a 220 °C.

Abstract

The gas phase hydrogenation of maleic anhydride to obtain γ -butyrolactone was studied using Ni catalysts supported on SiO_2 , $\text{SiO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3$, Al_2O_3 and zeolite H-BEA. The catalysts prepared were characterized by N_2 adsorption at -196 °C (Sg), X-ray diffraction (XRD), temperature programmed reduction (TPR) and chemisorption of H_2 . The reaction was carried out at 170 °C and 220 °C in a fixed bed reactor operating at atmospheric pressure. Based on the characterization of precursors and catalysts were determined that the degree of interaction Ni^{2+} -support varies according to the pattern: $\text{Ni}/\text{Al}_2\text{O}_3 > \text{Ni}/\text{HBEA} > \text{Ni}/\text{SiO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3 > \text{Ni}/\text{SiO}_2$. All catalysts were active in the hydrogenation of maleic anhydride to succinic anhydride. However, hydrogenolytic activity and stability of nickel varies with the degree of interaction Ni^{2+} -support. $\text{Ni}/\text{Al}_2\text{O}_3$ and $\text{Ni}/\text{H-BEA}$ zeolite were active in the hydrogenolysis of succinic anhydride to γ -butyrolactone but were not very stable. By contrast, $\text{Ni}/\text{SiO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3$ and Ni/SiO_2 , with medium or low degree of interaction Ni^{2+} -support, were more stable than the others. In addition, $\text{Ni}/\text{SiO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3$ was the catalyst with the highest yield and selectivity to γ -butyrolactone, especially when the reaction was carried out at 220 °C.